

ACCRO BOIS P

COLLE A BOIS EN POUDRE D'ASSEMBLAGE
AVEC DURCISSEUR INCORPORE.
POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR.

1. PRESENTATION

ACCRO BOIS P est une colle en poudre, à base de résine urée-formol, très facilement dispersable dans l'eau. Spécialement étudiée pour les travaux de placage, la colle **ACCRO BOIS P** répond à la norme EN 65 TYPE 2D.

Elle permet de réaliser des assemblages en milieu d'exposition de classe 2D. Dans ce cas, les bois doivent être recouverts d'un revêtement de surface : lasure, peinture...

2. AVANTAGES

- Résistance élevée à l'humidité.
- Bonne tenue à la chaleur
- Application facile et mélange rapide
- Consommation économique
- Adaptée aux bois denses et huileux
- Très bonne résistance mécanique finale
- Convient au lamellé-collé et aux stratifiés

3. DOMAINE D'APPLICATION

La colle **ACCRO BOIS P** est préconisée pour les assemblages nécessitant une très bonne résistance aux températures élevées ou aux hautes humidités :

- Assemblages de menuiseries extérieures
- Assemblages de pièces difficiles à coller (bois denses ou huileux)
- Collages de stratifiés sur bois, lamellé-collé, contrecollés

4. MODE D'EMPLOI

Lors de la dilution, toujours incorporer la poudre à l'eau et non l'inverse pour éviter les grumeaux. Utiliser des récipients propres et non oxydables.

Taux de dilution :

3 volumes de **ACCRO BOIS P** pour 5 volumes d'eau
(Soit 2,5 à 3 volumes de **ACCRO BOIS P** pour 1 volume d'eau)

Durée de vie du mélange :

Environ 2 h à 20°C — 1 h à 30°C.

Consommation :

160 à 200 g/m² selon la nature et l'état des surfaces.

Un surdosage en eau ou une surconsommation de colle augmente le temps de gel des pièces.

Conditions de travail :

Température atelier / utilisation :

- ≤ 18°C → 4 h min
- 18°C à 25°C → 2 h min
- ≥ 25°C → 1 h min

Temps ouvert à 20°C : 5 à 8 min

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND Tél. 04 73 14 40 40

Site web: www.compagniefrancechimie.fr – contact@cfc2.fr

SAS au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 000 18 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 4675 Z

ACCRO BOIS P

**COLLE A BOIS EN POUDRE D'ASSEMBLAGE
AVEC DURCISSEUR INCORPORE.
POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR.**

Temps de mise en presse minimum :

- À 20°C → 30 min
- À 70°C → 7 min
- À 90°C → 4 min

Les pièces doivent rester sous résistance minimale 24 h.
La résistance interne maximale sera atteinte après 3 jours.

5. CARACTERISTIQUES

Aspect	:	Poudre beige solide
PH en solution aqueuse	:	6.00
Densité	:	0.6
Humidité	:	8 %
Teneur en formaldéhyde	:	< 0.10 %

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.compagniefrancechimie.fr ou sur demande par mail : contact@cfc2.fr
- Stocker le produit à l'abri de l'humidité, entre +5°C et +25°C.
- Bien refermer après usage.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND Tél. 04 73 14 40 40

Site web: www.compagniefrancechimie.fr – contact@cfc2.fr

SAS au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 000 18 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 4675 Z